Duramas
ESPACIOS PARA SOÑAR

PORCELANATO
GREEN BALI

Duramas
ESPACIOS PARA SOÑAR

GREEN STONE

OPTYM

APLICACIONES

INTERIOR ESPACIO DOMÉSTICO
INTERIOR ESPACIO PÚBLICO
EXTERIOR
REVESTIMIENTO VASO PISCINA

CARACTERÍSTICAS

R10 CLASE II
ANTIDESLIZANTE
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
MATE
RESISTENTE AL DESGASTE
RESISTENTE A LAS MANCHAS
IGNÍFUGO
ECOLÓGICO
IMPERMEABLE
HIGIÉNICO
COLORES INALTERABLES
FÁCIL LIMPIEZA
RESISTENTE A LOS QUÍMICOS
RESISTENTE AL RAYADO
V2
DESTONIFICADO

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	NORMA STANDARD	UNE EN ISO 14411 L GRUPO BIII SUPERFICIES (cm2)	
DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL · SIZE AND APPEARANCE		SIN ESPACIADOR	CON ESPACIADOR
LONGITUD Y ANCHURA · LENGTH AND WIDTH			
Desviación admisible en % de la medida media de cada baldosa respecto a la dimensión de fabricación. Admissible deviation in % of the average dimension of a single tile from the manufacturing dimension.	ISO 10545-2	L < 12cm: 0,75% L > 12cm: 0,50%	+ 0,6% - 0,3%
Desviación admisible en % de la medida media de cada baldosa respecto a la medida media de las 10 muestras. Admissible deviation in % of the average dimension of a single tile from the average dimension of 10 samples.	ISO 10545-2	L < 12cm: 0,5% L > 12cm: 0,30%	0,25%
ESPESOR · THICKNESS			
Desviación admisible en % del espesor medio de cada baldosa respecto a la dimensión de fabricación. Admissible deviation in % of the average thickness of a single tile from the manufacturing thickness.	ISO 10545-2	10%	10%
RECTITUD DE LADOS · STRAIGHTNESS OF EDGES			
Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación. Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension.	ISO 10545-2	0,3%	
ORTOGONALIDAD · SQUARENESS			
Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación. Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension.	ISO 10545-2	0,5%	0,3%
PLANITUD DE LA SUPERFICIE · FLATNESS			
Curvatura central con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación. Central curvature relative to the diagonal calculated with the manufacturing dimension.	ISO 10545-2	+ 05% - 03%	+ 0,8 mm. - 0,2 mm.
Curvatura lateral con relación a la dimensión de fabricación. Lateral curvature relative to the manufacturing dimension.	ISO 10545-2	+ 05% - 03%	+ 0,8 mm. - 0,2 mm.
PROPIEDADES FÍSICAS · PHYSICAL PROPERTIES			
ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORTION			
% en peso de valor medio · % in mean weight	ISO 10545-3	Media > 10% si la media excede del 20% deberá ser indicado por el fabricante	
% en peso de valor individual · % in weight of individual value	ISO 10545-3	Individual mínimo 9%	
CARGA DE ROTURA (N) · BREAKING (N)			
Espesor > 7,5 mm. · thickness > 7,5 mm.	ISO 10545-4	Mínimo 600	
Espesor < 7,5 mm. · thickness < 7,5 mm.	ISO 10545-4	Mínimo 200	
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm2) · BENDING RESISTANCE (N/mm2)			
No aplica a baldosas con fuerza de rotura > 3000N Not applicable to bending resistane tile > 3000N		Mínimo 15 para espesor > 7,5 mm. Mínimo 12 para espesor < 7,5 mm.	
RESISTENCIA AL CUARTEO · CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	Cumple	
PROPIEDADES QUÍMICAS · CHEMICAL PROPERTIES			
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (baldosas esmaltadas) SATIN RESISTANCE (glazed tiles)	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS (baldosas esmaltadas) CHEMICAL RESISTANCE (glazed tiles) Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración. Acid and alkali resistance of low concentration.	ISO 10545-13	Mínimo GLB	
RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS (baldosas esmaltadas) RESISTANCE TO DOMESTIC PRODUCTS AND SALT FOR POOLS (glazed tiles)	ISO 10545-13	Mínimo GB	