



GRANITO JAGUAR

FICHA TÉCNICA – JAGUAR - GRAMAZINI



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS		COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA	
Densidade Aparente	2627 kg/m ³	Microclima Mesopertítica	25-30%
Porosidade Aparente	0,86 %	Quartzo	10-15%
Compressão Uniaxial	140,81 Mpa	Plagioclásio	5%
Absorção d'água	0,33 %	Granada	<5%
Flexão	11,44 MPa	Biotita	<5%
Desgaste amsler	n.d.	Pseudomorfos de cordierita	< 5%
		Traços de silimnatita, titanita, zircão, sericita, carbonato, opacos	
		MANUTENÇÃO	
		A limpeza deve ser sistemática e realizada com esfregão de pano, apenas umedecido em água ou com pequena diluição de detergente com pH neutro ou de sabões puros. Deve-se evitar o excesso de água, bem como de produtos de limpeza abrasivos (palha de aço) ou ainda quimicamente abrasivos (ácidos em geral, álcool, querosene, acetona, soda cáustica, removedores e solventes). Qualquer substância potencialmente manchante por ataque químico ou absorção superficial, derramada sobre o revestimento, deve ser removida com a máxima rapidez. Deve-se ainda evitar o contato dos revestimentos com materiais ferrugínicos oxidáveis.	

48 HORAS BAJO EN SOLUCIÓN DE ESTABILIZACIÓN ANTIOXIDO