



PORCELANATO MARYLAND NATURAL ANTISLIP

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 20X114

NATURALEZA DE LA MUESTRA :

Baldosas cerámicas prensadas en seco PORCELANICO 20X114 :

- ANTISLIP MARYLAND NATURAL 20X114

Ensayo utilizado ; PENDULO DE FRICCION (Péndulo sin pulir USRV)

Resistencia al deslizamiento (Rd) media en todas las referencias ha sido : **Rd > 45**
con lo que , BALDOCER certifica que nuestro modelo es : **CLASE 3**

*Observaciones : La clasificación propuesta en el documento SU1 (seguridad frente al riesgo de caídas)
del Código técnico de la Edificación por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, es la siguiente :*

<u>Resistencia al deslizamiento (Rd)</u>	<u>clase</u>
Rd < 15	0
15 ≤ Rd ≤ 35	1
35 ≤ Rd ≤ 45	2
Rd > 45	3

Los ensayos han sido realizados mediante Péndulo de Fricción (PENDULO MUNRO-STANLEY) , en
nuestro laboratorio de fábrica